

# LISTOC 210

Mortero impermeable listo para usar

TRATAMIENTOS PARA MUROS

## Descripción

**LISTOC 210** es un mortero impermeable con granulometría especial que mezclado con agua proporciona una pega de buena adherencia para hacer pañetes o adherir elementos de mampostería.

## Información Técnica

Color : Gris  
Densidad : 1.95 kg/l a una relación A/P de 0.15 aproximadamente.

**RESISTENCIAS A COMPRESION (ASTM C-109)** Relación agua / producto : 0.15

EDAD	RESISTENCIAS (kg/cm <sup>2</sup> )	PSI
24 horas	70	1100
3 días	175	2500
7 días	280	4000

## Usos

**LISTOC 210** es utilizado en todo tipo de construcción o reparación, donde se requiera un mortero impermeable y de buena adherencia como en:

- Pega de ladrillos, bloques y demás elementos de mampostería.
- Revestimientos de pañete impermeable.
- Rellenos de mampostería estructural.
- Reparación de tanques, baños, piscinas, jardineras, cubiertas, etc.

## Ventajas

- Presenta excelente manejabilidad teniendo por tanto una consistencia adhesiva.
- Tiene buena resistencia mecánica.
- Asegura un pañete impermeable.

## Rendimiento

Como mortero pañete: 19.5 kg/m<sup>2</sup> a un espesor de 1.0 cm.

## Aplicación

### Preparación de la superficie

La superficie de aplicación debe estar libre de aceite, polvo, grasa, mugre, pintura, materiales sueltos o cualquiera otro elemento que afecte la adherencia del **LISTOC 210**.

La superficie donde se va a aplicar **LISTOC 210** debe saturarse completamente, pero sin dejar charcos o empozamientos en el momento de la aplicación.

**LISTOC 210** se debe aplicar sobre superficies con un perfil rugoso no inferior a 2 mm.

LISTOC 210

TX40T216

# LISTOC 210

## Mortero impermeable listo para usar

### Preparación del producto

Mezcle **LISTOC 210** con agua hasta obtener la consistencia de mortero requerida según el uso, adicionando primero el agua en un recipiente previamente humedecido y después incorporando **LISTOC 210** evitándose así la formación de grumos.

Para lograr una consistencia Pastosa se requiere de 3.5 litros de agua / Bolsa de 30 kg.

Para lograr una consistencia Plástica se requiere de 4.5 litros de agua / Bolsa de 30 kg.

Una vez se tiene la mezcla uniforme déjela reposar por espacio de 10 minutos.

Afine con una llana metálica o con un instrumento que proporcione el terminado deseado.

En reparaciones donde se requiera aumentar la adherencia del pañete, aplique previamente una lechada con ADERCRIL de TOXEMENT, déjela reposar durante 10 minutos y proceda a la aplicación de **LISTOC 210**.

### Recomendaciones Especiales

- Cuando utilice **LISTOC 210** en reparaciones procure darle una consistencia pastosa.
- Dé un buen curado al pañete con CURASEAL de TOXEMENT.
- Lave las herramientas con agua antes que el producto se endurezca.
- La superficie debe estar rugosa para garantizar una buena adherencia.
- En todos los casos consultar la Hoja de Seguridad del Producto antes de su uso.

### Manejo y Almacenamiento

**LISTOC 210** debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado, bajo techo y sobre estibas.

Vida útil en almacenamiento:

- 6 meses en condiciones óptimas de almacenamiento.

### Presentación

Bolsa plástica : 30 kg

Las Hojas Técnicas de los productos TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web [www.toxement.com.co](http://www.toxement.com.co) para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Marzo 1 de 2016

#### OFICINA PRINCIPAL:

Calle 20C Nº 43A - 52 Int. 4 - Bogotá - Colombia.

PBX: (1) 208 86 00 • FAX: (1) 208 8600 Ext 133.

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)

TRATAMIENTOS PARA MUROS

LISTOC 210

TX40T216



EUCLID GROUP  
TOXEMENT